



POLI-FLEX IMAGE 4212-4213

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

O POLI-FLEX® IMAGE são filmes de transferência com design moderno e acabamento superficial exclusivo. O filme de poliuretano ecologicamente inerte tem excelentes propriedades de lavagem e limpeza e é preferido devido a um agradável toque têxtil. Adequado para ser transferido para tecidos como algodão, misturas de poliéster/algodão e poliéster/acrílico. Pode ser cortado em todas as plotters atuais. Recomendamos usar uma lâmina standard de 45°. Depois da remoção do excesso, o flex cortado é transferido na prensa térmica. O revestimento PET de POLI-FLEX® GOLD e SILVER (4212-4213) deve ser removido após o arrefecimento.

Nylon e têxteis com impregnação hidrofóbica não são adequados para transferência de calor. Neste caso, recomendamos o uso do POLI-FLEX® NYLON.

Recomendamos a realização de um teste no material.

Devido às várias influências que ocorrem na produção e transferência de inscrições das plotters, da consistência dos materiais de suporte e também das condições de lavagem e limpeza, a responsabilidade do produto só pode cobrir o material não processado.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Quando utilizado em condições normais, este produto não gera nem libera substâncias perigosas ou produtos químicos perigosos. Este é um produto não perigoso de acordo com os critérios atuais da GefStoffV e da UE. Portanto, não é necessário preparar uma Folha de Dados de Segurança do Material para este produto. A ficha de dados de segurança serve apenas para cumprir o regulamento de fornecimento de informações em conformidade com o Regulamento REACH (EC) No. 1907/2006 e está disponível mediante solicitação.

Este produto não é perigoso no que diz respeito à legislação de transporte; nem contém substâncias perigosas para a água, na aceção da legislação ambiental. Após o uso, descarte os resíduos de acordo com as autoridades locais/nacionais.

DADOS TÉCNICOS

Filme de transferência: PU Designfilm

Adesivo: poliuretano-hotmelt

Espessura [mm]: 0,055 +/- 10%

Revestimento: PET-film, auto-adesivo

CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Pressão: 2,5 - 3,0 bar [pressão média]

Temperatura: 160°C

Tempo: 15 seg.; Segunda pressão: 3 seg.

Remover suporte: frio

RESISTÊNCIA À LAVAGEM

Resistência à lavagem: Máximo 40°C; Adequado para limpeza a seco; lavar do avesso.

DIMENSÕES PADRÃO

480 mm x 25 m

480 mm x 10 m

EUNINOS, LDA

Avenida de Sequeira, 243
4705-629 Sequeira, Braga - Portugal

E-mail: euninos@euninos.com

Telefone: 253 331 360

Fax: 253 331 370

Web: www.euninos.com

05/02/2020

Os detalhes técnicos a seguir são emitidos de acordo com nosso conhecimento, sem qualquer responsabilidade. Devido às influências variadas e relacionadas à aplicação, a responsabilidade do produto só pode ser aplicada ao material não processado. Portanto, recomendamos que, antes de cada uso, seja realizado um teste no material original.