



POLI-FLEX 4783 TURBO REFLEX SILVER

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

O POLI-FLEX® TURBO REFLEX SILVER é um filme de transferência de prata com propriedades retro refletivas e adequado para a transferência de tecidos como algodão, nylon não revestido, misturas de poliéster/algodão e poliéster/acrílico. Pode ser usado em T-shirts, roupas desportivas e de lazer, bolsas desportivas e artigos promocionais. O flex consiste em esferas de vidro microscópicas metalizadas, laminadas num adesivo reativo ao calor seco. Um filme PET transparente no lado reflexivo garante que o filme possa ser cortado em todas as plotters atuais. Nós recomendamos o uso de uma lâmina standard de 45°. Após remover o excesso, o flex de corte é transferido na prensa térmica. O revestimento de poliéster deve ser removido quente. Para aplicação em nylon tratado com qualquer tipo de revestimento, teste a adequação.

O POLI-FLEX® TURBO REFLEX SILVER é composto por lentes grande angulares, expostas e retro refletivas. Os valores fotométricos (valores mínimos de retro reflexão) estão em conformidade com a EN ISO 20471: 2013.

A garantia de uma ligação segura e duradoura do POLI-FLEX® TURBO REFLEX SILVER é dada apenas quando se seguem as condições de temperatura e pressão especificadas.

Recomendamos avaliação no material de teste.

Devido às várias influências que ocorrem na produção e transferência de inscrições das plotters, da consistência dos materiais de suporte e também das condições de lavagem e limpeza, a responsabilidade do produto só pode cobrir o material não processado.

DIMENSÕES PADRÃO

500 mm x 25 m

500 mm x 10 m

DADOS TÉCNICOS

Filme de Transferência: Efeito filme, retro reflexivo

Adesivo: Copolímero-hotmelt

Espessura [mm]: 0,20 +/- 5%

Revestimento: PET-film, auto-adesivo

CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Pressão: 2,5 - 3,0 bar [pressão média]

Temperatura: 130°C

Tempo: 5 seg.

Remover suporte: quente

RESISTÊNCIA À LAVAGEM

Resistência à lavagem: Máximo 60°C - Adequado para limpeza a seco; lavar do avesso.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Quando utilizado em condições normais, este produto não gera nem libera substâncias perigosas ou produtos químicos perigosos. Este é um produto não perigoso de acordo com os critérios atuais da GefStoffV e da UE. Portanto, não é necessário preparar uma Folha de Dados de Segurança do Material para este produto. A ficha de dados de segurança serve apenas para cumprir o regulamento de fornecimento de informações em conformidade com o Regulamento REACH (EC) No. 1907/2006 e está disponível mediante solicitação.

Este produto não é perigoso no que diz respeito à legislação de transporte; nem contém substâncias perigosas para a água, na aceção da legislação ambiental. Após o uso, descarte os resíduos de acordo com as autoridades locais/nacionais.

EUNINOS

Avenida de Sequeira, 243
4705-629 Sequeira, Braga - Portugal

E-mail: euninos@euninos.com

Telefone: 253 331 360

Fax: 253 331 370

Web: www.euninos.com

05/02/2020

Os detalhes técnicos a seguir são emitidos de acordo com nosso conhecimento, sem qualquer responsabilidade. Devido às influências variadas e relacionadas à aplicação, a responsabilidade do produto só pode ser aplicada ao material não processado. Portanto, recomendamos que, antes de cada uso, um teste seja realizado no material original.